




試験結果報告書

CARMAKE ARTPRO CO.,Ltd & MONOSS SDN. BHD. 殿

一般財団法人日本塗料検査協会 西支部
 支部長 山田 卓司
 〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No. 198318

報告日：2020年2月12日

支部長	担当者

品名	Artpro Coating SGuard 03 Series	試料受付日	2020年1月29日
		試料採取日	— 年 — 月 — 日
		試料採取場所	—
製造者	CARMAKE ARTPRO CO.,Ltd	試料数量	塗装済み試験片2枚

1. 試験項目及び試験方法

(1) 試験項目：耐汚染性

試験方法：JIS K 5651:2002 アミノアルキド樹脂塗料 7.23 耐汚染性に準ずる。
 汚染材料は以下とし、23±2℃にて1時間放置した後、石油ベンジンにて約500gの荷重で20回の拭き取りを行った。

汚染材料：黒マジック（油性、寺西化学工業(株)製）

評価項目：色及びつやの変化、膨れ

(2) 試験項目：耐洗浄性

試験方法：JIS K 5600-5-11:2014 耐洗浄性に準ずる。

洗浄の往復回数：300回

ブラシの総質量：450±1g

洗浄液：0.5%石けん水溶液

評価項目：膨れ、割れ、はがれ、変色、光沢の低下

2. 試験結果

試験結果を表1に示す。

表1 試験結果

試験項目	試験結果
耐汚染性	異常を認めない。
耐洗浄性	異常を認めない。

以下余白